

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնա ՍՊԸ-ն ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SVETOCOPY	INTERNATIONAL PAPER	C	Ռուսաստան	A4 չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/մ2, A4 (210x297)մմ: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը` համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը` առնվազն 105%, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 առնվազն 168CIE%, հաստությունը` համաձայն

					<p>ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը՝ 220 մլ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%,օդի անցանելիությունը՝ 1700մլն/րոպե, տոկսիկ թունավորությունը նորմայի սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդ ոչ ավել 0,0014մգ/մ3: A, kam A+ դասի երկկողմանի տպագրությունից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրների կորությունը չի թուլլատրվում,1տուփ 2,5կգ</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ετησίως ΟΠΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 472 ΕΠΔΥΠ2Ρ 22/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	SVETOCOPY	INTERNATIONAL PAPER	С	Россия	Бумага А4 немелованная, используемая для печати, не содержащая волокон, полученная механическим способом, 80 г/м2, А4 (210x297) мм. Количество листов в одной коробке с заводской упаковкой - 500 листов - должно соответствовать системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, плотность по ISO 536 80 г/м2, белизна не менее 105%, белизна по ISO 11475 при не менее 168СIE%, толщина по ISO 534 не менее 104 мкм, водонепроницаемость по ISO

				<p>2471 не менее 93%, неравномерность не более 220 мл/минвлажность: 3,5-4,5%, воздухопроницаемость: 1700 млн/мин, токсическая токсичность в пределах нормы не более 95,3%, фенол не более 0,0001 мг/м3, формальдегид не более 0,0014 мг/м3. А, кам А+ класс двусторонняя печать или копирование, загнутые края бумаги не допускаются, 1 коробка 2,5 кг</p>
--	--	--	--	--