

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Մորիս-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Double A	<p>Թուղթ չկավճած, A+ դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային երկողմանի տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակությանը Ձևաչափը՝ A4 (210x297 +-0.5 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ առնվազն 80 գր/մ2, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝ 168 CIE, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, պայծառությունը՝ համաձայն ISO 2470-2 առնվազն 109%, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 93%, անհարթությունը՝ 120 մլ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը՝ 4,0 % (+-0,6%): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 +-2 թերթ, 1 տուփի քաշը՝ առնվազն 2.5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված սովորաբար արկղի մեջ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПР-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Double A	Бумага немелованная, класс А+, предназначенная для лазерной и струйной двусторонней печати, копирования и другой офисной работы, безволокнистая, полученная механическим способом, без древесной смолы и без хлора. Формат: А4 (210x297 +-0,5 мм). Соответствует системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001. Плотность по стандарту ISO 536: не менее 80 г/м <sup>2</sup> , белизна по стандарту ISO 11475 не менее 168 CIE, толщина по стандарту ISO 534 не менее 110 (+-1) мкм, яркость по стандарту ISO 2470-2 не менее 109 %, непроницаемость: не менее 93 % по ISO 2471, неравномерность: не более 120 мл/мин (по ISO 8791/2), влажность: 4,0 % (+-0,6 %). Количество листов в одной коробке в заводской упаковке: 500+-2 листа, вес 1 коробки не менее 2,5 кг. 5 коробок по 500 листов каждая, упакованных в картонную коробку. Заказчик может запросить сертификат качества продукции и соответствия техническим условиям.