

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	<p>Y-425-3 սոսինձը իրենից ներկայացնում է ռետինե խառնուրդ կաուչուկի հիմքով` Էթիլացետատի և նեֆրասի (C2-8/120) պարունակությամբ:Նախատեսված է ռետինա տեխնիկական արտադրանքները սոսնձելու համար` հետագա վուլկանացումով (մինչև 180 աստիճան ցելսուսի սահմաններում):Սոսինձը օգտագործվում է շարժասանդուղքների բազրեփոկերի վերանորոգման և միակցման համար :Արտաքին տեսքով և ֆիզիկա-մեխանիկական</p>

տվյալներով սոսինձը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին: գույնը՝ դեղինից մինչև  
շագանակագույն; համասեռությունը՝ համասեռ զանգված առանց ռետինե խառնուրդի կոշտ կտորների և այլ օտար միացությունների; կապի ամրությունը երկու չվուկանացված գործվածքի շերտերի շերտազատման ժամանակ առնվազն 0,98 կն/մ է (6,0 կգ/սմ<sup>2</sup>): Սոսինձը պետք է համապատասխանի TY 20.52.10-017-00149245-2020 պահանջներին: Արտադրված լինի 2024 թ-ի 9-րդ ամսից ոչ շուտ : Սոսինձը պետք է մատակարարվի հերմետիկ փակված մետաղական տարաներով՝ ցանկալի է 1 կգ-ոց տարաներով: Տարաները պետք է ունենան մատակարարվող ապրանքների գործարանային մակնշումներ, ունենան արտադրողի անվանումը, սոսինձի ապրանքանիշը, քաշը, խմբաքանակի համարը, արտադրության ամսաթիվը, տեխնիկական պայմանների

					Նշումները, տեխնիկական հսկողության կնիք և համպատասխան անձնագիր կամ որակի հավաստագիր:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Տարրն Մաթևոսյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	У-425-3 սուսինձը իրենից ներկայացնում է ռետինե խառնուրդ կաուչուկի հիմքով՝ Էթիլացետատի և նեֆրասի (C2-8/120) պարունակությամբ:Նախատեսված է ռետինա տեխնիկական արտադրանքները սոսնձելու համար՝ հետագա վուլկանացումով (մինչև 180 աստիճան ցելսուսի սահմաններում):Սուսինձը օգտագործվում է շարժասանդուղքների բազրեփոկերի վերանորոգման և միակցման համար :Արտաքին տեսքով և ֆիզիկա-մեխանիկական

տվյալներով սոսինձը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին: գույնը՝ դեղինից մինչև  
շագանակագույն; համասեռությունը՝ համասեռ զանգված առանց ռետինե խառնուրդի կոշտ կտորների և այլ օտար միացությունների; կապի ամրությունը երկու չվուկանացված գործվածքի շերտերի շերտազատման ժամանակ առնվազն 0,98 կն/մ է (6,0 կգ/սմ<sup>2</sup>): Սոսինձը պետք է համապատասխանի TY 20.52.10-017-00149245-2020 պահանջներին: Արտադրված լինի 2024 թ-ի 9-րդ ամսից ոչ շուտ : Սոսինձը պետք է մատակարարվի հերմետիկ փակված մետաղական տարաներով՝ ցանկալի է 1 կգ-ոց տարաներով: Տարաները պետք է ունենան մատակարարվող ապրանքների գործարանային մակնշումներ, ունենան արտադրողի անվանումը, սոսինձի ապրանքանիշը, քաշը, խմբաքանակի համարը, արտադրության ամսաթիվը, տեխնիկական պայմանների

					նշումները, տեխնիկական հսկողության կնիք և համպատասխան անձնագիր կամ որակի հավաստագիր:
--	--	--	--	--	--