

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	genc	genc	Ըստ TY PB 101307510.049-2003 պահանջների •Թաղանթի գույնը - պաշտպանիչ, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը $(20,0\pm0,5)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում ըստ B3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - $35 \div 50$ Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - $24 \div 34\%$, •Չորացման ժամանակը $(20,0\pm2)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 4 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 80 գ/մ^2 , •Թաղանթի Էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ Y-1A տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 2 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը $(20,0\pm2)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 24 ժամ, •Թաղանթի դիմացկունությունը հրանոթային քսայուղի ստատիկ ազդեցությանը

			(20,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 24 ժամ, (60,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 3 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -150 գ/մ²
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 229-ЕУДЭП2F-2025/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	genc	genc	Ըստ TY PБ 101307510.049-2003 պահանջների •Թաղանթի գույնը - պաշտպանիչ, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°C ջերմաստիճանում ըստ ВЗ-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 35 ÷ 50 Պա•Վ, •Չցնդող կյութերի զանգվածային մասը - 24 ÷ 34%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°C ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 4 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 80 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 2 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°C ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 24 ժամ, •Թաղանթի դիմացկունությունը հրանոթային քսայուղի ստատիկ ազդեցությանը

			(20,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 24 ժամ, (60,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 3 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -150 գ/մ²
--	--	--	---