

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻԴԱՑ ՍՊԸ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	JSC Shelanger Chemical Plant	JSC Shelanger Chemical Plant	Ըստ ГОСТ 6631-74 պահանջների •Թաղանթի փայլը - $40 \div 55\%$, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը ($20,0 \pm 0,5$)°C ջերմաստիճանում ըստ ВЗ-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - $60 \div 100$ Պա•վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - $22 \div 40\%$, •Չորացման ժամանակը ($20,0 \pm 2$)°C ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան- $2 \div 3$ ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը- $60 \div 100$ գ/մ ² , •Թաղանթի Էլաստիկությունը ծռման ժամանակ - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) - $0,15 \div 0,3$ պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում - 1 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը ($20,0 \pm 2$)°C ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցության ժամանակ - 1 ժամ, •Թաղանթի դիմացկունությունը ($20,0 \pm 2$)°C արդյունաբերական յուղի ստատիկ ազդեցության ժամանակ - 6 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ

			ծածկույթի դեպքում 50 -120 գ/մ²
--	--	--	--------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Мидац в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 249-ЕЦДЦП2Р-2025/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5			