

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-129/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
6	Մետաղի համար: TY-2310-052-98310821-2011 կամ համարժեքը, ջրակայուն, գույնը-կանաչ, 2 բաղադրամասով չորացնող բաղադրամասը Էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի, տարրան՝ 12-25 կգ: Հիմնական նյութը Էպօքսիդային խեժ, տեսքը միատեսակ կիսափայլ մակերեսով, չթռնող նյութերի զանգվածային բաժինը - 72-78%, պայմանական մածուցիկությունը ըստ B3-246 (ծայրափողակ 4) -70վ, չորացման ժամանակը մինչև 3 աստիճան t ($20 \pm 0,5$)°C - 4ժամ, թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ -50սմ, թաղանթի ճկման ամրությունը-3մմ, դիմադրությունը կանգնած ջրի ազդեցության ժամանակ (20 ± 2)°C-72ժամ, ներկի տրոփման աստիճանը - 40մկմ, կաչողունակությունը՝ 1միավոր: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 4 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-129/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Մետաղի համար: TY-2310-052-98310821-2011 կամ համարժեքը, ջրակայուն, գույնը-կանաչ, 2 բաղադրամասով չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի, տարրան` 12-25 կգ: Հիմնական նյութը Էպօքսիդային խեժ, տեսքը միատեսակ կիսափայլ մակերեսով, չթռնող նյութերի զանգվածային բաժինը - 72-78%, պայմանական մածուցիկությունը ըստ ВЗ-246 (ծայրափողակ 4) -70վ, չորացման ժամանակը մինչև 3 աստիճան t (20 ±0,5)°C - 4ժամ, թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ -50սմ, թաղանթի ճկման ամրությունը-3մմ, դիմադրությունը կանգնած ջրի ազդեցության ժամանակ (20±2)°C-72ժամ, ներկի տրոփման աստիճանը - 40մկմ, կաշողունակությունը` 1միավոր: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 4 ամիս: