

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՆԱԴ-ն ՀՀ ԼՄԿՔ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	DOUBLE A	DOUBLE A	DOUBLE A	Ինդոնեզիա	<p>A4 չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/մ2, A3 չափի (297x420)մմ: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը` համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը` առնվազն 105%, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 առնվազն 168CIE%, հաստությունը` համաձայն</p>

				<p>ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը՝ 220 մլ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, օդի անցանելիությունը՝ 1700մլ/րոպե, տոկսիկ թունավորությունը նորմայի սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդ ոչ ավել 0,0014մգ/մ3: A, կամ A+ դասի երկկողմանի տպագրությունից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրների կորությունը չի թուլատրվում, հետո անհրաժեշտ է ներկայացնել վերոհիշյալ մասնագրերը արտադրողի կողմից հավաստիացնող նամակ-գրություն պատվիրատուին: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի օրիգինալության հավաստագիր Certificate of origin:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Энад в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՉԲ ԵՈՃՈՊԶԲ-22/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	DOUBLE A	DOUBLE A	DOUBLE A	Индонезия	Бумага А4 немелованная, используемая для печати, не содержащая волокон, полученная механическим способом, 80 г/м2, формат А3 (297×420) мм. Количество листов в одной коробке с заводской упаковкой - 500 листов - должно соответствовать системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, плотность по ISO 536 80 г/м2, белизна не менее 105%, белизна по ISO 11475 при не менее 168СIE%, толщина по ISO 534 не менее 104 мкм, водонепроницаемость по ISO

				<p>2471 не менее 93%, неравномерность не более 220 мл/мин, влажность 3,5-4,5%, воздухопроницаемость 1700 млн/мин, токсическая токсичность в пределах норма не более 95,3%, фенола не более 0,0001 мг/м3, формальдегида не более 0,0014 мг/м3. После двусторонней печати или копирования класса А или А+ кривизна краев бумаги не допускается, то необходимо предоставить заказчику письмо, подтверждающее вышеуказанные характеристики от производителя. Сертификат происхождения должен быть представлен во время доставки.</p>
--	--	--	--	--