

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սան Կոմպանի ՍՊԸ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արտերկիր	ԽՎ-518	ԽՎ-518	Արտերկիր	Թաղանթի գույնը - պաշտպանիչ, <ul style="list-style-type: none"> • Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, • Պայմանական մածուցիկությունը $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ջերմաստիճանում ըստ B3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - $35 \div 50$ Պա•Վ, • Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - $24 \div 34\%$, • Չորացման ժամանակը $(20,0 \pm 2)^\circ\text{C}$ ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 4 ժամ, • Չորացված թաղանթի

				<p>ծածկունակությունը ոչ ավել - 80 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 2 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 24 ժամ, •Թաղանթի դիմացկունությունը հրանոթային քսայուղի ստատիկ ազդեցությանը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 24 ժամ, (60,0±2)°С ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 3 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -150 գ/մ² ХВ-518</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С И Е Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 249-ЕЦДЦП2Р-2022/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					