

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | genc                  | genc                   | Ըստ TY PB 101307510.049-2003 պահանջների •Թաղանթի գույնը -<br>պաշտպանիչ, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց<br>ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների,<br>•Պայմանական մածուցիկությունը $(20,0\pm0,5)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում ըստ<br>B3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - $35 \div 50$<br>Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - $24 \div 34\%$ , •Չորացման<br>ժամանակը $(20,0\pm2)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 4<br>ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - $80 \text{ գ/մ}^2$ ,<br>•Թաղանթի Էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի<br>կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս<br>- 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ<br>ըստ Y-1A տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 2<br>բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը $(20,0\pm2)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում ջրի<br>ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 24 ժամ, •Թաղանթի<br>դիմացկունությունը հրանոթային քսայուղի ստատիկ ազդեցությանը |

|  |  |  |                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | (20,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 24 ժամ, (60,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 3 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -150 գ/մ² |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 229-ЕУДЦУП2F-2025/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1          | genc                   | genc                       | Ըստ TY PБ 101307510.049-2003 պահանջների •Թաղանթի գույնը - պաշտպանիչ, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°C ջերմաստիճանում ըստ ВЗ-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 35 ÷ 50 Պա•Վ, •Չցնդող կյութերի զանգվածային մասը - 24 ÷ 34%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°C ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 4 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 80 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 2 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°C ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 24 ժամ, •Թաղանթի դիմացկունությունը հրանոթային քսայուղի ստատիկ ազդեցությանը |

|  |  |  |                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | (20,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 24 ժամ, (60,0±2)°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 3 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -150 գ/մ² |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|