

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	genc	genc	Ըստ ԳՕՍՏ 6465-76 պահանջների •Թաղանթի փայլը ոչ պակաս - $50 \div 65\%$, •Թաղանթի արտաքին տեսքը չորանալուց հետո - միասեռ, հարթ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում ըստ B3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - $80 \div 120$ Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - $62 \div 68\%$, •Չորացման ժամանակը $(20,0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 24 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - $60 \div 100$ գ/մ ² , •Թաղանթի Էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - $0,1 \div 0,35$ պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 1 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը $(20,0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 10 ժամ, •Թաղանթի դիմացկունությունը $(20,0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ արդյունաբերական յուղի

			ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 24 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -180 գ/մ ²
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 229-ЕУДЦУП2F-2025/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
9	genc	genc	Ըստ ԳՕՍՏ 6465-76 պահանջների •Թաղանթի փայլը ոչ պակաս - 50 ÷ 65%, •Թաղանթի արտաքին տեսքը չորանալուց հետո - միասեռ, հարթ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°C ջերմաստիճանում ըստ ВЗ-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 80 ÷ 120 Պա•Վ, •Չցնդող կյութերի զանգվածային մասը - 62 ÷ 68%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°C ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 24 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 60÷100 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,1 ÷ 0,35 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 1 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°C ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 10 ժամ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°C արդյունաբերական յուղի

			ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 24 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -180 գ/մ ²
--	--	--	---