

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	akfix	akfix	akfix	<p>Բաղկացած է հիմքից և կարծրացուցիչից (կատալիզատոր): Նախատեսված է օգտագործել արհեստական քարի, սվաղի, դեկորատիվ երեսպատման սալիկների, ճարտարապետական, պատմական օբյեկտների վերականգնման, մեխանիզմների մասերի վերականգնման, կահույքի և կահույքի պարագաների արտադրության, մոդելավորման, մոմերի և օճառների արտադրության մեջ, ինչպես նաև տարբեր նյութերի ձուլման համար, ինչպիսիք են գիպսը, մոմը և օճառը:</p> <p>Պոլիեսթերի և Էպոքսիդային խեժերի, հեղուկ պլաստմասսայի և պոլիուրեթանային փրփուրի ձևավորման ժամանակ բաժանարար միացություններ չեն պահանջվում: Ապրանքանիշը: M40 - Գույնը: Սպիտակ - Կարծրացուցիչի համամասնությունը. 2% - Կյանքի ժամանակը (րոպե, 22-23°C ջերմաստիճանում,</p>

				1,8% կարծրացուցիչով): 20 - Պոլիմերացման ժամանակը (ժամ, +25°C): 3-4 - Ափի կարծրություն (A°) ±2: 40 միավոր - Խտությունը (գ/սմ ³): 1.08 - Մածուցիկություն (cps ժամը 25°C) ±1000: 23000 - Առաձգական ուժ (MPa): ≥4.0 - Առաձգական ուժ (kN/m ²): ≥20.94 - Երկարում ընդմիջման ժամանակ (%): ≥360 - Գծային նեղացում (%): ≤0.3 - Փաթեթավորումը 5-ից 20 կգ-անոց տարա:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	akfix	akfix	akfix	<p>Բաղկացած է հիմքից և կարծրացուցիչից (կատալիզատոր): Նախատեսված է օգտագործել արհեստական քարի, սվաղի, դեկորատիվ երեսպատման սալիկների, ճարտարապետական, պատմական օբյեկտների վերականգնման, մեխանիզմների մասերի վերականգնման, կահույքի և կահույքի պարագաների արտադրության, մոդելավորման, մոմերի և օճառների արտադրության մեջ, ինչպես նաև տարբեր նյութերի ձուլման համար, ինչպիսիք են գիպսը, մոմը և օճառը:</p> <p>Պոլիեսթերի և էպօքսիդային խեժերի, հեղուկ պլաստմասսայի և պոլիուրեթանային փրփուրի ձևավորման ժամանակ բաժանարար միացություններ չեն պահանջվում: Ապրանքանիշը: M40 - Գույնը: Սպիտակ - Կարծրացուցիչի համամասնությունը. 2% - Կյանքի ժամանակը (րոպե, 22-23°C ջերմաստիճանում,</p>

				1,8% կարծրացուցիչով): 20 - Պոլիմերացման ժամանակը (ժամ, +25°C): 3-4 - Ափի կարծրություն (A°) ±2: 40 միավոր - Խտությունը (գ/սմ ³): 1.08 - Մածուցիկություն (cps ժամը 25°C) ±1000: 23000 - Առաձգական ուժ (MPa): ≥4.0 - Առաձգական ուժ (kN/m ²): ≥20.94 - Երկարում ընդմիջման ժամանակ (%): ≥360 - Գծային նեղացում (%): ≤0.3 - Փաթեթավորումը 5-ից 20 կգ-անոց տարա:
--	--	--	--	---