

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-169/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
6	Մետաղի համար, TY-2310-052-98310821-2011 , ջրակայուն, գույնը՝ կանաչ, 2 բաղադրամասով չորացնող բաղադրամասը Էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի, տարան՝ 12-25 կգ: Հիմնական նյութը՝ Էպոքսիդային խեժ, տեսքը՝ միատեսակ կիսափայլ մակերեսով, չթնոլ նյութերի զանգվածային բաժինը՝ 72-78%, պայմանական մածուցիկությունը ըստ B3-246 (ծայրափողակ 4) -70վ, չորացման ժամանակը մինչև 3 աստիճան t (20 ±0,5)°C - 4ժամ, թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ՝ 50սմ, թաղանթի ճկման ամրությունը՝ 3մմ, դիմադրությունը կանգնած ջրի ազդեցության ժամանակ (20±2)°C - 72ժամ, ներկի տրոփման աստիճանը՝ 40մկմ, կաչողունակությունը՝ 1 միավոր: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 4 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Մետաղի համար, ТУ-2310-052-98310821-2011 , ջրակայուն, գույնը՝ կանաչ, 2 բաղադրամասով չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի, տարան՝ 12-25 կգ: Հիմնական նյութը՝ էպօքսիդային խեժ, տեսքը՝ միատեսակ կիսափայլ մակերեսով, չթնող նյութերի զանգվածային բաժինը՝ 72-78%, պայմանական մածուցիկությունը ըստ ВЗ-246 (ծայրափողակ 4) -70վ, չորացման ժամանակը մինչև 3 աստիճան t (20 ±0,5)°C - 4ժամ, թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ՝ 50սմ, թաղանթի ճկման ամրությունը՝ 3մմ, դիմադրությունը կանգնած ջրի ազդեցության ժամանակ (20±2)°C - 72ժամ, ներկի տրոփման աստիճանը՝ 40մկմ, կաչողունակությունը՝ 1 միավոր: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 4 ամիս: